



KÖSTER Deuxan 2K-Spachteldicht

Technisches Merkblatt W 252 032

Stand: 06.09.2019

- Prüfbericht nach Stoffnorm für polymermodifizierte Bitumen-Dickbeschichtungen (PMBC); Technologisches Institut Warschau; Nr. LZM00-00 733/17/Z00NZM
- Prüfbericht zur Ermittlung der Brandklasse nach EN 13501 - Brandklasse E, Zentrum der Gebäudetechnik, Prag, 2014
- erweiterter Prüfbericht zur Brandklasse; Zentrum der Gebäudetechnik, Prag, 2014
- Prüfbericht zur Ermittlung der Wasserdichtigkeit, Testinstitut für Bautechnik, Prag Nr. 010-033659
- Prüfung der Produkteigenschaften zur BBA Zertifizierung (BBA Certification 18/5509i1) 14/279/P190 vom Juli 2014, Zentrum der Gebäudetechnik, Prag
- Dichtigkeit gegen Radongase - Universität des Saarlandes 1998

Rissüberbrückende, standfeste, 2-komp., kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung (PMBC) nach DIN 18533

| | |
|---|---|
|  1020 | KÖSTER BAUCHEMIE AG Dieselstraße 1-10, 26607 Aurich 14 W 252 EN 15814:2012 KÖSTER Deuxan 2K Spachteldicht Kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung (PMBC) zur Abdichtung von erdberührten Bauteilen |
| Wasserdichtheit Rissüberbrückungsfähigkeit Beständigkeit gegen Wasser Biegsamkeit bei niedrigen Temperaturen Maßhaltigkeit bei hohen Temperaturen Brandverhalten Druckfestigkeit Dauerhaftigkeit der Wasserdichtheit und des Brandverhaltens | Klasse W2A Klasse CB2 Keine Verfärbung des Wassers / keine Ablösung von der Einlage Keine Risse Kein Abrutschen und Ablaufen Klasse E Klasse C2A erfüllt |

Topfzeit bei + 20 °C ca. 90 Minuten
 Verarbeitungstemperatur + 5 °C - + 35 °C
 Untergrundtemperatur + 5 °C - + 30 °C
 Abdichtung gegen Radongase dicht

Einsatzgebiete

KÖSTER Deuxan 2K-Spachteldicht wird für die sichere und dauerhafte Außenabdichtung von Kellerwänden, Fundamenten, Bodenplatten etc., und zur Zwischenabdichtung von Balkonen, nicht unterwohnten Terrassen und Estrichen, zur Sockel- und Fußpunktabdichtung, sowie von Nass- und Feuchträumen eingesetzt. KÖSTER Deuxan 2K-Spachteldicht ist zur Verklebung von Dämm- und Dränplatten geeignet. Des weiteren kann KÖSTER Deuxan 2K-Spachteldicht auch im Bereich diverser anderer Einsatzgebiete, wie z. B. zur Abdichtung von erdberührten Pfeilern oder Fundamenten, Brückenwiderlagern, Böschungsmauern etc. verwendet werden.

Maßgebend ist die DIN 18533:2017-07

- W1-E: Bodenfeuchte und nichtdrückendes Wasser
- W2-E: Drückendes Wasser
- W3-E: nicht drückendes Wasser auf erdüberschütteten Decken
- W4-E: Spritzwasser und Bodenfeuchte am Wandsockel sowie Kapillarwasser in und unter Wänden

Die Ausführung der Abdichtungen hat in Abhängigkeit des Bemessungswasserstandes nach DIN 18533, Teil 1, Abschnitt 5 zu erfolgen. Vor Beginn der Ausführungen ist die Wasserbeanspruchungsklasse durch den Planer eindeutig zu bestimmen.

Untergrund

Trocken oder leicht feucht, frost-, fett-, teer- und ölfrei, frei von losen Bestandteilen. Vorstehende Mörtelreste sind zu entfernen, Kanten zu brechen, Ecken und Übergangsbereiche sind durch eine mineralische Hohlkehle auszurunden.

Mineralische Untergründe sind mit einem geeigneten Voranstrich, z. B. KÖSTER Polysil TG 500 (ca. 100 - 130 g / m², stark saugende Untergründe bis 250 g / m² z. B. im Sprühverfahren) zu grundieren. Die Grundierung erfolgt auch unter eventuell nachfolgenden Kratzspachtelungen. Auf Polystyrolbaustoffen ist keine Grundierung notwendig. Bei vorhandenen bituminösen Rückständen wird der KÖSTER Bitumen-Voranstrich empfohlen.

Oberflächenprofilierungen und Unebenheiten bis max. 5 mm Tiefe werden mit einer Kratzspachtelung aus KÖSTER Deuxan 2K-Spachteldicht verschlossen um z. B. die Gefahr einer Blasenbildung auf Beton zu reduzieren. Offene Vertiefungen > 5 mm, wie z. B. Mörteltaschen, offene Stoß- und Lagerfugen sind vorab mit KÖSTER Sperrmörtel WU bündig zu schließen. Vor Auftragen der Abdichtungsschicht aus KÖSTER Deuxan 2K-Spachteldicht müssen

Eigenschaften

KÖSTER Deuxan 2K-Spachteldicht ist eine zweikomponentige, faserverstärkte, polystyrolschäumfreie, kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung für die sichere Bauwerksabdichtung nach DIN 18533, Wassereinwirkungsklassen W1-E, W2.1-E, W3-E und W4-E.

KÖSTER Deuxan 2K-Spachteldicht überbrückt sicher und druckwasserdicht Untergrundrisse und ist durch die Zugabe einer Pulverkomponente schneller durchgehärtet und im ausgehärteten Zustand fester als einkomponentige Produkte. KÖSTER Deuxan 2K-Spachteldicht ist zudem radondicht.

Technische Daten

| | |
|--|---------------------------------------|
| Materialbasis | Bitumen/Kautschuk mit Reaktionspulver |
| Dichte der Mischung | ca. 1,07 g / cm ³ |
| Wärmebeständigkeit | + 70 °C |
| Reißdehnung | ca. 100 % |
| Wasserundurchlässigkeit nach Durchhärtung | |
| (in Anlehnung an DIN 1048, T. 5) | 5 bar wasserdicht |
| Durchhärtungszeit bei + 20 °C | ca. 24 Stunden |
| Mindesttemperatur während der Durchhärtungsphase | + 2 °C |
| Mischzeit | mind. 3 Minuten |

Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben erfolgen nach bestem Wissen aufgrund unserer Erfahrungen und Forschungsergebnisse. Sie sind jedoch unverbindlich und befreien den Anwender nicht davon, die Produkte auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und örtlichen Beanspruchungen abzustimmen und zu überprüfen. Alle angegebenen Prüfdaten und Analysen sind lediglich Durchschnittswerte, welche unter definierten Bedingungen ermittelt worden sind. Über die in den Merkblättern gemachten Angaben hinausgehende Angaben oder Empfehlungen unserer Mitarbeiter oder Beauftragten bedürfen der schriftlichen Bestätigung. Es gelten jeweils die gültigen Normen, Merkblätter, gesetzlichen Vorschriften und die allgemein anerkannten Regeln der Technik. Eine korrekte und damit erfolgreiche Verarbeitung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Dieses Merkblatt wurde technisch überarbeitet, bisherige Ausgaben sind ungültig.

die Materialien zur Untergundvorbereitung soweit durchgetrocknet/ausgehärtet sein, dass sie durch den darauffolgenden Auftrag nicht beschädigt werden. Sofern eine Kratzspachtelung aus KÖSTER Deuxan 2K-Spachteldicht eingebaut wird, entfällt der untergrundbedingte Schichtdickenzuschlag im Verbrauch.

Die mineralische Hohlkehle muss eine Schenkellänge von 4 - 6 cm aufweisen. Sie ist im Wand-/Sohlenbereich mind. 24 Stunden vor Beginn der Abdichtungsarbeiten z. B. mit KÖSTER Sperrmörtel WU auszubilden (Verbrauch ca. 2,5 kg / m). Bei Hohlkehlen aus KÖSTER Deuxan 2K-Spachteldicht, wie auch bei der Abdichtung von Polystyrolbaustoffen ist eine Hohlkehle aus KÖSTER Deuxan 2K-Spachteldicht mit einer maximalen Schenkellänge von 2 cm auszubilden.

Eine nachfolgende Flächenabdichtung kann in beiden Fällen erst nach vollständiger Durchrocknung/Erhärtung der Hohlkehle erfolgen.

Während der Bauphase kann rückseitig einwirkendes Wasser schädigend auf die Abdichtung einwirken. Sofern das Wasser nicht vom Baukörper ferngehalten werden kann muss gegebenenfalls eine Zwischenabdichtung aus einer rissüberbrückenden MDS (z. B. KÖSTER NB Elastik grau) oder einer nicht rissüberbrückenden MDS (z. B. KÖSTER NB 1 grau) aufgebracht werden. Die Zwischenabdichtung darf jedoch nicht von rückseitig einwirkenden Wasser vom Baukörper abgedrückt werden.

Die Oberflächentemperatur muss bei der Beschichtung mindestens 3 Kelvin über den Taupunkt der umgebenden Luft liegen.

Verarbeitung

Allgemeines

Hinsichtlich der Verarbeitung von KÖSTER Deuxan 2K-Spachteldicht ist grundsätzlich die DIN 18533 zu beachten. Ausführungen die von den Vorgaben der DIN 18533 abweichen sind gesondert zu vereinbaren. Ferner gilt das Merkblatt der Deutschen Bauchemie e. V. „Richtlinie für die Planung von Abdichtungen erdberührter Bauteile mit kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtungen“.

Die auf die Flüssigkomponente abgestimmte Pulvermenge ist portionsweise zuzugeben und mittels langsam laufendem Rührgerät und aufgesetztem KÖSTER Rührpaddel intensiv miteinander zu vermischen bis eine pastöse, klumpenfreie, homogene Masse entsteht. (Mischzeit mind. 3 Min.). Beim Mischen sind Anhaftungen am Gebinderand abzustreifen und mit aufzurühren. Die Verarbeitung der Flüssigkomponente allein ist nicht gestattet. Verarbeitungszeit ca. 90 Minuten.

KÖSTER Deuxan 2K-Spachteldicht ist grundsätzlich in mindestens 2 Arbeitsgängen ggf. unter Verwendung einer Verstärkungslage (KÖSTER Armierungsgewebe) aufzubringen. Etwaige Kratzspachtelungen gelten nicht als Abdichtungslage. Die Aufträge haben in kurzen Abständen mit einer Zahn- oder Glättkelle zu erfolgen. Bei Arbeitsunterbrechungen ist das Material auf Null auszuziehen und bei Wiederaufnahme der Arbeiten um mind. 10 mit zuvor aufgetragenen Abdichtung zu überlappen. Arbeitsunterbrechungen dürfen nicht an Ecken oder Kanten erfolgen. Die Abdichtung muss fehlerfrei, gleichmäßig und den Anforderungen entsprechend dick erfolgen.

Regen- und Frosteinwirkung, Wasserbelastung sowie starke Sonneneinstrahlung sind bis zur Durchrocknung der Beschichtung unbedingt auszuschließen. Die vollständige Durchrocknung ist witterungsabhängig und dauert mind. 24 Stunden bis zu mehreren Tagen.

Mindestrockenschichtdicke

Die vorgeschriebene Mindestrockenschichtdicke d_{min} darf vor der Belastung mit Erddruck an keiner Stelle unterschritten werden. Die Trockenschichtdicke darf an keiner Stelle der Fläche um das Doppelte der Summe aus Mindestrockenschichtdicke d_{min} und dem Dickenzuschlag d_z betragen.

Zur Sicherstellung der Mindestrockenschichtdicke ist ein Schichtdickenzuschlag d_z aus verarbeitungsbedingten Schwankungen d_v und untergrundbedingten Schwankungen d_u zu berücksichtigen ($d_z = d_v + d_u$). Beim Einsatz einer Kratzspachtelung entfällt d_u .

Der Schichtdickenzuschlag ist gesondert zu erfassen und zu kalkulieren. Folgende Ansatzwerte können zugrunde gelegt werden:

$d_v = 0,4 - 0,5 \text{ kg / m}^2$

$d_u = 0,8 - 1,0 \text{ kg / m}^2$ (je nach Untergrund)

Ausführung

W1-E:

Die Lagen können frisch in frisch aufgebracht werden. Eine Verstärkungslage ist nicht erforderlich.

W2.1-E:

Nach der ersten Lage ist eine Verstärkungslage einzubauen. Diese Lage muss vor Auftrag der zweiten Lage soweit durchgetrocknet sein, dass sie beim Auftrag der zweiten Lage nicht beschädigt wird.

W3-E:

Nach der ersten Lage ist eine Verstärkungslage einzubauen. Diese Lage muss vor Auftrag der zweiten Lage soweit durchgetrocknet sein, dass sie beim Auftrag der zweiten Lage nicht beschädigt wird.

In Verbindung mit einer Vertikalabdichtung aus PMBC kann die horizontale Abdichtung (z. B. auf Vorsprüngen, kleineren Deckenflächen etc.) entsprechend W2.1-E ausgeführt werden

W4-E:

Kann die Abdichtung der erberührten Teile im Wandsockelbereich (z. B. hinter Bekleidungen) bis zur oberen Kante der Abdichtung fortgeführt werden, ist sie dort in gleicher Weise wie im erdberührten Bereich auszuführen.

Schichtdickenprüfungen

Die Nassschichtdickenkontrolle unterliegt dem Verarbeiter. Es sind bereits während der Verarbeitung Messungen durchzuführen, die zur Sicherstellung der Mindestrockenschichtdicke führen. Dazu sind mind. 20 Messungen je Objekt, bzw. je 100 m² durchzuführen. Im Bereich von Detailpunkten ist die Messhäufigkeit zu erhöhen. Bei mehrlagiger Verarbeitung sind die Lagen einzeln zu prüfen. Auch der Materialverbrauch ist zu kontrollieren.

Die Durchrocknungsprüfung muss an einer Referenzprobe durch z. B. Einscheiden erfolgen. Der Probekörper und die Trocknungsbedingungen müssen den am Bauobjekt herrschenden Bedingungen entsprechen. Eine Dokumentation der Schichtdickenkontrolle ist nach DIN 18533 vorgegeben. Wir verweisen dabei auf das KÖSTER PMBC-Protokoll. Zur Prüfung der Trockenschichtdicke am Objekt gelten die Vorgaben der DIN 18195, Beiblatt 2.

Querschnittsabdichtung/Wand-Sohlen-Anschluß

Diese erfolgt bei W4-E entweder mit bahnenförmigen Stoffen oder, wenn die Querschnittsabdichtung unmittelbar auf der Oberfläche der Bodenplatte angeordnet wird, idealerweise mit einer rissüberbrückenden MDS.

a) Anschluss der oberseitigen Bodenplattenabdichtung an einer Querschnittsabdichtung

Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben erfolgen nach bestem Wissen aufgrund unserer Erfahrungen und Forschungsergebnisse. Sie sind jedoch unverbindlich und befreien den Anwender nicht davon, die Produkte auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und örtlichen Beanspruchungen abzustimmen und zu überprüfen. Alle angegebenen Prüfdaten und Analysen sind lediglich Durchschnittswerte, welche unter definierten Bedingungen ermittelt worden sind. Über die in den Merkblättern gemachten Angaben hinausgehende Angaben oder Empfehlungen unserer Mitarbeiter oder Beauftragten bedürfen der schriftlichen Bestätigung. Es gelten jeweils die gültigen Normen, Merkblätter, gesetzlichen Vorschriften und die allgemein anerkannten Regeln der Technik. Eine korrekte und damit erfolgreiche Verarbeitung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Dieses Merkblatt wurde technisch überarbeitet, bisherige Ausgaben sind ungültig.

Bei einer Abdichtung aus PMBC bei W 1.1-E muss die Abdichtung an die waagerechte Abdichtung in oder unter Wänden so herangeführt werden, dass keine Feuchtebrücken entstehen können.

b) Anschluss der Wandabdichtung an Querschnittsabdichtung und Bodenplatte

Die Abdichtung muss mind. 10 cm (15 cm bei einer Bodenplatte als WU-Betonkonstruktion) auf die Stirnseite der Bodenplatte/des Fundamentes reichen. Sie ist ebenfalls so anzuschließen, dass keine Feuchtebrücke entsteht.

Bei vorspringenden Bodenplatten oder Fundamenten sind bahnenförmige Abdichtungen wandbündig anzuschneiden und die PMBC durch eine Dichtungskehle an die Abdichtungsbahn so heranzuführen, dass keine Feuchtebrücken entstehen. Bei einer Querschnittsabdichtung aus MDS muss die Überlappung mit der PMBC mind. 10 cm betragen.

Wandsockel (Geländeoberkante)

Bei Wänden mit Bekleidung oder mit WDVS ist die PMBC unter der Bekleidung/dem WDVS bis zum Rand des abzudichtenden Sockelbereiches zu führen. Reicht die Putzfläche bei verputzten Außenwänden bis zum Geländeanschluss muss die PMBC von 5 cm über GOK bis 20 cm unter GOK auf einer rissüberbrückbaren MDS, 10 cm überlappend hinterlaufsicher endend, aufgebracht werden. Untere Putzränder sind gegen Feuchteunterwanderung zusätzlich mind. 5 cm über GOK mit MDS abzudichten. Bei WDVS ist die PMBC hinter der Dämmung auf dem Wanduntergrund 30 cm (15 cm im Endzustand) über GOK zu führen. Der untere Putzrand ist wie zuvor beschrieben zu schützen.

Durchdringungen (in Anlehnung an DIN 18533-3, Abs. 9.3.4)

Bei W1-E kann die PMBC mit Klebeflanschen, aber auch über eine geeignete Hohlkehle mit Einlage einer Verstärkungslage geführt werden. Bei W2.1-E sind geeignete Los- und Festflanschkonstruktionen zu verwenden. Eine Materialverträglichkeit der einzubauenden Teile muss mit der Abdichtung gewährleistet sein.

Bewegungsfugen (in Anlehnung an DIN 18533-3, Abs. 9.3.5.1)

Die Abdichtung von Bewegungsfugen erfolgt nach vorherigen Einbau des KÖSTER Fugenbandes 20/30 im Fugenbereich der Dickbeschichtung. Eine Hinterwanderung der Abdichtung durch Wasser ist zu vermeiden. Die Beanspruchung der Beschichtung darf erst nach vollständiger Durchtrocknung erfolgen (witterungsabhängig, frühestens jedoch nach 24 Stunden).

Schutz der Abdichtung

Vor dem Anfüllen ist die vollständig durchgetrocknete Beschichtung gegen mechanische Beschädigungen zu schützen. Wir empfehlen den Einsatz unserer KÖSTER Schutz- und Drainagebahn 3-400.

Polystyrol-Dränplatten, Perimeterdämmung o. ä. wird bei allen Wassereinwirkungsklassen durch vollflächige Verklebung, z. B. mit KÖSTER DEUXAN 2K-Spachteldicht angebracht.

Um eine vertikale Scherbelastung während des Verfüllens der Baugrube zu vermeiden, ist die Oberfläche der Schutz- bzw. Dränplatten mit einer Gleitlage aus z. B. Polyethylenfolie zu versehen. Punktbelastungen sind zu vermeiden. Noppenfolien, Wellplatten o. ä. sind als Schutzschicht nicht geeignet. Es ist unbedingt darauf zu achten, dass beim Einbau der Schutzmaßnahmen und beim Anfüllen und Verdichten mit „nichtbindigem Boden“ die Hohlkehle nicht beschädigt wird.

Horizontale Abdichtungen von Bodenflächen sind mit einer Schutzschicht zu versehen. Als Trennlage vor z. B. nachfolgendem Estrich sind zwei Gleitlagen aus PE-Folie aufzulegen. Ein möglicher Estrich ist mind. 50 mm dick einzubauen.

Bei der Applikation mit Spritzgeräten, wie z. B. die KÖSTER Peristaltikpumpe, sind die vorgenannten Punkte ebenfalls einzuhalten. Für ein gleichmäßiges Spritzbild ist die Düsendicke (in der Regel 8 mm oder 10 mm) in Abhängigkeit mit der Fördermenge des Materials, der jeweiligen Luftzufuhr und dem Abstand zur Wand entscheidend. Wir empfehlen Vorversuche um das Spritzbild entsprechend einzustellen.

Verbrauch

Ca. 4 - 6 kg / m²

Maßgebend zur Abdichtung ist die DIN 18533:2017-07. (Hinweise zum Schichtdickenzuschlag im Bereich "Verarbeitung" beachten.)

| Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18533, Tab. 1 | TSD [mm] | NSD [mm] | Verbrauch [kg / m ²] |
|---|-------------|-------------|-------------------------------------|
| W1-E | 3,0 | 4,0 | mind. 4,0 |
| W2.1-E | 4,0 | 6,0 | mind. 6,0 |
| W2.2-E* | 4,0 | 6,0 | mind. 6,0 |
| W3-E | 4,0 | 6,0 | mind. 6,0 |
| W4-E | 3,0 | 4,0 | mind. 4,0 |

*: W2.2-E für PMBC nicht vorgesehen, Verbrauchswerte in Anlehnung an die Norm; Sondervereinbarung notwendig!

Begriffserklärung zur Verbrauchstabelle:

W1-E: Bodenfeuchte und nichtdrückendes Wasser

W2.1-E: mäßige Einwirkung von drückendem W. (Eintauchtiefe ≤ 3m)

W3-E: nicht drückendes Wasser auf erdüberschütteten Decken

W4-E: Spritzwasser und Bodenfeuchte am Wandsockel sowie Kapillarswasser in und unter Wänden

TSD: Mindestrockenschichtdicke

NSD: Nassschichtdicke

Bei der Verwendung als Plattenkleber gilt folgender Verbrauch:

- vollflächiger Verklebung: mind. 4,0 kg / m²

Reinigung der Geräte

Sofort nach Gebrauch mit Wasser. Angetrocknete Bitumenreste können nach erfolgter mechanischer Vorreinigung mit KÖSTER Universalreiniger entfernt werden.

Gebinde/Lieferform

W 252 032

32 kg Hobbock flüssige Komp. 24 kg Pulverkomp. 8 kg

Lagerung

Kühl aber frostfrei und trocken in original verschlossenen Gebinden mind. 6 Monate lagerfähig

Sicherheit

Die Pulverkomponente enthält Zement. Berührung mit der Haut vermeiden. Bei der Verarbeitung ist auf das Tragen der persönlichen Schutzausrüstung (Handschuhe und Schutzbrille) zu achten. Bei der Spritzverarbeitung ist zudem ein Atemschutz (Partikelfilter P2) erforderlich.

Grundsätzlich sind bei der Verarbeitung weitere mögliche gültige Vorgaben oder Vorschriften hinsichtlich der Bedienung von Maschinen,

Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben erfolgen nach bestem Wissen aufgrund unserer Erfahrungen und Forschungsergebnisse. Sie sind jedoch unverbindlich und befreien den Anwender nicht davon, die Produkte auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und örtlichen Beanspruchungen abzustimmen und zu überprüfen. Alle angegebenen Prüfdaten und Analysen sind lediglich Durchschnittswerte, welche unter definierten Bedingungen ermittelt worden sind. Über die in den Merkblättern gemachten Angaben hinausgehende Angaben oder Empfehlungen unserer Mitarbeiter oder Beauftragten bedürfen der schriftlichen Bestätigung. Es gelten jeweils die gültigen Normen, Merkblätter, gesetzlichen Vorschriften und die allgemein anerkannten Regeln der Technik. Eine korrekte und damit erfolgreiche Verarbeitung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Dieses Merkblatt wurde technisch überarbeitet, bisherige Ausgaben sind ungültig.

Umweltschutz oder persönliche Schutzausrüstung zu beachten.

Zugehörige Produkte

| | |
|---|--------------------|
| KÖSTER KB-Pox Kleber | Art.-Nr. J 120 005 |
| KÖSTER Fugenband 20 | Art.-Nr. J 820 020 |
| KÖSTER Fugenband 30 | Art.-Nr. J 830 020 |
| KÖSTER Polysil TG 500 | Art.-Nr. M 111 |
| KÖSTER Bitumen-Voranstrich | Art.-Nr. W 110 010 |
| KÖSTER NB 1 grau | Art.-Nr. W 221 025 |
| KÖSTER Armierungsgewebe | Art.-Nr. W 411 |
| KÖSTER Sperrmörtel WU | Art.-Nr. W 534 025 |
| KÖSTER Schutz-und Drainagebahn 3-400 | Art.-Nr. W 901 030 |
| KÖSTER Universalreiniger | Art.-Nr. X 910 010 |
| KÖSTER Rührpaddel | Art.-Nr. X 911 001 |

Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben erfolgen nach bestem Wissen aufgrund unserer Erfahrungen und Forschungsergebnisse. Sie sind jedoch unverbindlich und befreien den Anwender nicht davon, die Produkte auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und örtlichen Beanspruchungen abzustimmen und zu überprüfen. Alle angegebenen Prüfdaten und Analysen sind lediglich Durchschnittswerte, welche unter definierten Bedingungen ermittelt worden sind. Über die in den Merkblättern gemachten Angaben hinausgehende Angaben oder Empfehlungen unserer Mitarbeiter oder Beauftragten bedürfen der schriftlichen Bestätigung. Es gelten jeweils die gültigen Normen, Merkblätter, gesetzlichen Vorschriften und die allgemein anerkannten Regeln der Technik. Eine korrekte und damit erfolgreiche Verarbeitung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Dieses Merkblatt wurde technisch überarbeitet, bisherige Ausgaben sind ungültig.

KÖSTER BAUCHEMIE AG • Dieselstraße 1-10 • D-26607 Aurich • Tel. 04941/9709-0 • Fax -40 • info@koester.eu • www.koester.eu